

Bindan P Propeller Leim (100g) , Weissleim

Art.Nr.: X3576

Bindan-P kann für alle Holzverleimungen verwendet werden. Der beste Holzleim für den Modellbau.

- * Schadstofffreier, hochwertiger Kunstharzleim
- * Ohne Streckmittel und Füllstoffe
- * Ohne Lösungsmittel und Formaldehyd

Die Leimfugen trocknen transparent auf, sind garantiert schimmel- und wasserbeständig.

Offene Zeit: 5 -10 Min.

Presszeit bei 20°C: ca. 30 Min.

Handfest nach ca. 20 Min. - Endfest nach ca. 10 Stunden.

BINDAN-P ist ungestreckt und unverdünnt.

Bei einfachen Verleimungen (Pappe, Styropor, Filz, Stoff, Leder) genügt es, wenn auf die Teile ein schwerer Gegenstand aufgelegt wird.

VERARBEITUNG

1. Der Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein.
2. Leimfugen dünn und gleichmäßig deckend einstreichen, nach max. 10 Minuten (offene Zeit) pressen.
3. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C.
4. Überquellenden Leim sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.
5. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
6. Harz- und fetthaltige Holzarten vorher mit einem Aceton oder Spiritus 99 % getränkten Lappen abwischen.

VERBRAUCH

Bei vollflächiger Verleimung Verbrauch ca. 120-150g/m (Leimspachtel verwenden).

Bei Nut- und Federverleimung Verbrauch ca. 30g/m.

Lagerfähigkeit: 12 Monate bei Zimmertemperatur

Die durchschnittliche Bruchbelastung nach DIN 68 602/EN 204 beträgt > 1400 kg/cm

PREIS:

6,49 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

64,90 EUR pro 1kg

