

Epoxid Laminier- und Klebeharz SKresin L10 mit Epohard 60 H?rter 650 g
(500g Harz+150g H?rter) 60min

Art.Nr.: HZ-3001-5060-01

Epoxid Laminier- und Klebeharz SKresin L10 mit Epohard 60 H?rter

Das **Epoxid Klebe- und Laminierharz SKresin L10** mit unserem **temperaturbest?ndigen 60 Minuten H?rter Epohard 60** h?rtet klebefrei mit hoher Schlagfestigkeit und guter Belastbarkeit aus. Das Epoxidharz ist farblos, l?semittelfrei, emissionsarm und mit dem H?rter 60 vergilbungsarm und farblos in der Aush?rtung. In Verbindung mit Glasfasermatten oder Glasfasergeweben erhalten Sie sehr schlagfeste und robuste Oberfl?chen und Bauteile. Aufgrund der sehr guten Haftungseigenschaften, eignet sich dieses Epoxidharz ebenso sehr gut f?r Fixier- und Klebearbeiten in senkrechten Arbeitsumfeldern wie Wandelementen in Filterkammern.

Anwendungsbereiche

- Verkleben und Fixieren an und mit Metall, Holz, Kunststoffen, mineralische Untergr?nde
- GFK Laminierarbeiten in der senkrechten oder auch ?ber Kopf
- Laminieren von Filterbecken oder senkrechten Wannen
- Abdichten von Betonsilos oder Tanks mit und ohne GFK Material
- Verkleben von Modellbauteilen mit Sperrholzplatten
- Kaschieren von OSB Platten oder Abdichten von Bauwerken z.B. Terrarien u.?.

Unsere Empfehlung

Sie k?nnen das Epoxid Klebe- und Laminierharz mit Glasmatten, Geweben oder anderen Verst?rkungsfasern verarbeiten. Das SKresin L10 mit Epohard 60 h?rtet klebefrei aus. Das Epoxidharz ist w?hrend der Verarbeitung z?hviskos und h?rtet farblos bis klar aus. In der Kombination von Harz und H?rter kann das Epoxy zum Laminieren auf Holzplatten f?r Terrarien oder Modellbau verwendet werden. Kleben Sie damit Styropor oder Beschichten Sie die Oberfl?chen aus OSB, Styropor und Holz damit. Sie k?nnen das Epoxidharz mit unseren **Farbpasten** einf?rben oder im Terrarium Bau mit passenden **Farbsand** beschichten.

F r **Laminierarbeiten** eignet sich unser Epoxidharz **SKresin L5** mit **Epohard 3200**.

F r **Versiegelungsarbeiten** eignet sich unser Epoxidharz **SKresin V6** mit **Epohard 3200** sehr gut.

Vorbereitung

- **Alle Komponenten bei min. 20 C vorlagern!**
- Untergrund muss trocken, sauber, sowie fett-,  l-, und l semittelfrei sein.

Lagerung

- Die Produkte vor Sonneneinstrahlung und Hitze sch tzen.
- Die Lagertemperatur sollt zwischen 15 C bis 25 C liegen.
- Die Lagerung soll trocken und dunkel erfolgen.
- Die Lagerung soll getrennt von Salzen und Oxidationsmitteln (S uren, Kupfer, etc.) erfolgen.
- Die Lagerstabilit t unter diesen Bedingungen liegt bei 6 bis 9 Monate bei unge ffnetem Originalgebinde.

Ihre Lieferung besteht aus

- 1x 500 g **SKresin L10** in Kunststoffflasche
- 1x 150 g **Epohard 60** in Kunststoffflasche Natur

Die **Verarbeitungsanleitung** erhalten Sie  ber unseren **Downloadlink**.

Technische Daten:

Technische Daten Epoxidharz SKresin L10 mit Epohard 60

(mit 100 g Ansatz bei 20  C)

Technische Daten*	Harz	H�rter	Mischung
Viskosit�t	36.000 mPa.s	25 mPa.s	
	4/12r Brookfield	1/60r Brookfield	/
Dichte	1,1 g/m�	1,00 g/m�	/
Mischverh�ltnis	100 Teile	30 Teile	100 : 30
Temperatur	20� C		
Verarbeitungszeit	60 Minuten		
Aush�rtezeit	klebefrei/entformbar nach 24 Std. bei 20� C		
	Endfestigkeit nach 7 Tagen bei 20� C		
Farbe	leicht gelblich		

*Die angegebenen Werte sind gerundete Ergebnisse.

Produktdaten zum ausgeh rteten Werkstoff

(Aush rtung 24 Std. bei 20  C)

Technische Daten*	Werte/Eigenschaften	DIN/EN/ISO-Norm
Shore H�rte	/	/

Technische Daten*	Werte/Eigenschaften	DIN/EN/ISO-Norm
Zugfestigkeit	/	/
Biegefestigkeit	/	/
Schlagzähigkeit	/	/
E-Modul	/	/
Temperatur- und Formbeständigkeit	60° C - 100° C	SuK Kin /2006
Bruchdehnung	/	/
Farbe	transparent	

*Die angegebenen Werte sind gerundete Ergebnisse.

Sicherheits Hinweise:

Gefahrenhinweise zum Harz

Enthalte: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze, 1,4-Bis-(2,3-epoxypropoxy)butan

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise zum Harz

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P264 Nach Gebrauch mit Seife und Wasser gründlich waschen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Gefahrenhinweise zum Härter

Enthalte: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin; Isophorondiamin, Benzylalkohol

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Sicherheitshinweise zum Härter

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen

herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

PREIS:

.....

29,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

46,14 EUR pro 1kg

